

在**严酷的用条件下**仍可靠保持功能性：
blaugelb耐候薄膜。



blaugelb耐候薄膜

持久密封外层接地部件的完美选择。

- 温度-5°C至+30°C之间全年适用
- 符合DIN 18531-5、DIN 18533-1、DIN 18533-2规定标准
- 耐潮，耐温度变化 - 防水抗暴雨即刻发挥密封效力
- 建材等级E，符合EN 13501-1 (B2)

产品特性:

blaugelb耐候薄膜为厚度1.5 mm的密封带, 采用塑料改性沥青结合柔性抗撕裂高密度聚乙烯 (HDPE) 薄膜制成。本品全面涂覆常温自粘胶, 用于外墙部件之间气密、防风、防水粘帖, 以及用于例如露台门、落地窗等的外部密封、裙边密封等。blaugelb耐候薄膜的适用范围包括: 依据 DIN 18533-1和18533-2标准对接触土壤的建筑组件进行密封; 对楼板和接触土壤的墙体进行防地面潮湿和非压力水密封 (W1.1-E级); 对带排水的楼板和接触土壤的墙体进行防地面潮湿和非压力水密封 (W1.2-E级); 对墙体内部和底部毛细水吸潮进行密封; 防溅水和踢脚受潮 (W4-E级); 阻隔地面水泥砂浆下楼板水汽渗透; 依据 DIN 18531-5标准对阳台、凉廊以及露天走廊进行密封。

blaugelb耐候薄膜在常见施工基底上具有优异的附着力。按照符合专业技术要求的施工标准, 基底需使用适用的耐候沥青底层涂料进行预处理 (货号 0433208, 见对应的技术文件)。blaugelb耐候薄膜带有一层打孔盖纸, 方便施工使用。

产品优点:

- 温度-5°C至+30°C之间全年适用 (薄膜: +5°C至+30°C)
- 防水抗暴雨即刻发挥密封效力
- 耐潮, 耐温度变化
- 在常见施工基底*上具有高度粘合性
- 使用适用的blaugelb耐候沥青底层涂料以增加附着力*
- 柔性可拉伸薄膜, 能良好顺贴基底。
- 厚度1.5 mm - 牢固持久
- 施工处理快速简便, 特别适用于时间紧迫的施工任务, 无需干燥程序。
- 打孔盖纸方便操作
- 与沥青具有兼容性
- 阻隔水汽
- 建材等级E (EN 13501-1 (B2))
- 符合DIN 18531-5、DIN 18533-1、DIN 18533-2规定标准**
- 根据ISO 9001/EN 29001质量体系要求制造

*请务必采取适当方法预先测试。
**更多详情请查阅相应的DIN标准

技术参数:

材料:	塑料改性常温自粘沥青胶带, 结合防撕裂高密度聚乙烯 (HDPE) 薄膜
建材等级: DIN 13501	E级
Sd值:	252 m (阻隔水汽); 水汽扩散阻力 $\mu=168.500$
透气性:	气密
防暴雨密度和防水性: DIN EN 1296 / 1928	密封
沥青兼容性: DIN 7864 TI	是
薄膜厚度:	1.5 mm
施工温度:	-5°C至+30°C
建筑密封材料适用性证明: DIN 18531-5、DIN 18533-1、DIN 18533-2	符合
最大力下的伸缩性[%]: DIN EN 12311-1, 方法A	纵向 $s = +/-13$; 横向 $s = +/-20.7$

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数, 但不构成德国《民法典》第443条 (§443 BGB) 所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明, 具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此, 您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。

冷弯特性:	$\leq 30^\circ\text{C}$
尺寸公差: DIN 7715 T5 P3	符合
存放温度:	+5°C至+30°C
保存期限:	原包装未开封干燥竖直朝上可存放12月
颜色:	黑色

品名	计价单位	货号
blaugelb耐候薄膜, 150x1.5 mm 单重打孔	4 x 20 m	0418868
blaugelb耐候薄膜, 200x1.5 mm 双重打孔	3 x 20 m	0418869
blaugelb耐候薄膜, 250x1.5 mm 双重打孔	2 x 20 m	0418870
blaugelb耐候薄膜, 300x1.5 mm 双重打孔	2 x 20 m	0418871

准备和施工:

基底必须牢固、干燥、清洁并且无油、无脱模剂、无溶剂、无尘、无冰、无碎屑。blaugelb耐候薄膜的理想施工温度为 $>5^\circ\text{C}$ 。

按照符合专业技术要求的施工标准, 基底需使用适用的耐候沥青底层涂料进行预处理 (货号 0433208, 见对应的技术文件)。使用前, 请采用恰当方式自行检验本产品是否符合应用目的。

blaugelb耐候薄膜料卷打开, 截短至所需长度。沿打孔线撕下盖纸, 将blaugelb耐候薄膜的一段贴在基底上并使用适当工具 (例如: blaugelb滚筒, 货号 9074068, 见相应的产品数据页) 用力挤压, 使薄膜顺贴基底形态。粘帖时注意避免封存气泡, 且薄膜不得承受应力。

本薄膜会立即附着。在blaugelb耐候薄膜的上边缘, 必要时可能需要额外加以固定。撕下剩下的一段的盖纸, 依上文所述粘帖薄膜。

密封落地窗体时请注意: 根据DIN 18531和18533标准规定, 薄膜密封粘帖后必须另行机械性固定 (例如使用压边条固定)。

配送与存放方式:

原包装未开封干燥直立向上存放, 防冻防高温。在 $+5^\circ\text{C}$ 至 $+30^\circ\text{C}$ 的存放温度下, 保存期限12个月。

废弃处理:

废弃处理应注意遵守国家和当地规定。

安全提示:

根据现行规定和指令, 本产品不在危险品之列。

blaugelb耐候薄膜

持久密封外层接地部件的完美选择。



本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条 (§443 BGB) 所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。

2021年8月 - ME | WS | 0003 - www.meesenburg.de