

Просто и надежно

Транспортировка, штабелирование и хранение



Транспортировочные вкладыши blaugelb PE

Надежное решение для транспортировки и хранения.

- Используются при хранении и транспортировке элементов из стекла, а также элементов с легко повреждаемой при процарапывании и давлении поверхностью
- Высокая жесткость при сжатии, устойчивость к давлению
- Приклеивание без смещения, самоклеящееся покрытие с одной стороны
- При удалении вкладыши не оставляют следов, клей не содержит пластификаторов

Свойства продукта:

транспортировочные вкладыши blaugelb PE обеспечивают защиту поверхностей хрупких грузов от повреждений при транспортировке. Вкладыши изготовлены из вспененного полиэтилена, долгое время сохраняющего эластичность под действием давления и способным восстанавливать первоначальную форму. Удельная масса этого прочного и долговечного материала составляет прим. 44 кг/м³. Структура поверхности транспортировочных вкладышей blaugelb PE препятствует скольжению стекла.

Транспортировочные вкладыши blaugelb PE укладываются между отдельными элементами на время перевозки, что позволяет избежать истирания, ударов и процарапывания. Например, при транспортировке оконных блоков на стекло наклеиваются вкладыши blaugelb PE соответствующих размеров, благодаря чему профили не соприкасаются при укладке в штабель или установке в транспортировочную стойку.

Преимущества продукта:

- не оставляют следов после удаления с большинства гладких твердых поверхностей
- для стекла, стеклопакетов, элементов с поверхностями, чувствительными к процарапыванию и давлению, а также дерева и пластмасс
- высокая жесткость при сжатии, устойчивость к давлению
- надежное приклеивание предотвращает смещение
- самоклеящееся покрытие с одной стороны
- клей не содержит пластификаторов
- возможна установка в несколько слоев (несколько вкладышей PE склеиваются вместе)

Технические данные:

Основа:	полимеризованный в блоке вспененный полиэтилен
Клей:	акрилатный клей, не содержащий пластификаторов
Плотность: ISO 845	45 ± 6 кг/м ³ (при +25°C)
Деформация при 0,04 Н/мм ² и 70°C: ISO 2796	< 5 %
Жесткость при сжатии на 10%: ISO 3386/1	> 60 кПа
Влагоемкость (долговременная): DIN 53428	≤ 1 об. %
Поведение при горении: FMVSS-302	< 100 мм/мин.
Температура переработки: ISO 2796	от -80°C до +90°C
Защитное покрытие:	силиконовая бумага белая

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Транспортировочные вкладыши blaugelb PE 48 x 48 x 15 мм 44 кг/м ³	3000 шт. / в упаковке	0414548

Транспортировочные вкладыши blaugelb PE поставляются листами в коробке (25 шт. на листе). Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от света. Не допускать контакта с растворителями и источниками огня. При температуре от +15°C до +25°C и отн. влажности 50% срок хранения составляет 12 месяцев.

Примечание относительно установки:

для подготовки требуется тщательно очистить основу от пыли, жира, загрязнений и незакрепленных частиц. Снять транспортировочные вкладыши blaugelb PE с листа основы и приклеить клеевой стороной к сухой и чистой поверхности. Предохранять от прямых солнечных лучей и нагрева до температур выше +70°C. Не допускать контакта с растворителями или лаками на нитроцеллюлозной основе. Перед применением необходимо провести соответствующие испытания с целью проверки пригодности вкладышей для предполагаемых целей.

Указание по технике безопасности:

согласно имеющимся сведениям и опыту данный продукт не является опасным материалов в смысле, предусмотренном Законом о химических веществах и аналогичными директивами ЕС. Клей не содержит пластификаторов.